PASTA NIVELADORA 10 mm

DESCRIPCIÓN
PASTA NIVELADORA 10 mm es un mortero autonivelante elaborado con una mezcla de cementos especiales, áridos seleccionados, fibras y aditivos orgánicos.

APLICACIONES
Reparación y alisado en interiores de superficies de hormigón, mortero y similares en obra nueva o rehabilitación, a recubrir con cualquier tipo de cerámica, moqueta, madera, PVC, corcho, caucho, etc. El espesor de aplicación está comprendido entre los 2 y los 10 mm.
Apto para exteriores.

PROPIEDADES
Excelente poder de nivelación.
Gran adherencia.
Colocación por vertido o bombeo.
Pisable a las 4 horas. Los tiempos de fraguado pueden alargarse o acortarse en función de la temperatura y humedad ambiental.

SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y exentos de restos de pintura, yeso, barniz, lechada de cemento, etc. Para ello se tendrán que eliminar todos los restos de tales sustancias y eliminar el polvo por aspiración.
Se recomienda para soportes porosos, la utilización de PROPAM PRIMER SOL y dejar secar entre 1 y 4 horas (seco al tacto). En el caso de soportes no porosos, utilizar PROPAM GRIP.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente 6 litros de agua hasta su perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la pasta con la ayuda de una llana para facilitar la nivelación.
4. En caso de aplicar en 2 capas, la segunda deberá aplicarse tan pronto se pueda pisar la primera (aprox 4 horas). El espesor total de cada capa no puede ser superior a los 10 mm.
5. Pasar un rodillo de púas afín de facilitar la salida del aire ocluido y mejorar la uniformidad del revestimiento.
6. Esperar 24 horas para revestir con cerámica o un pavimento textil. Para recubrir con madera, PVC o pintura, esperar un mínimo de 48 horas.

RECOMENDACIONES
• Respetar el agua de amasado.
• Rellenar las juntas estructurales con BETOFLEX.
• Realizar una junta perimetral con material elástico para superficies superiores a 12 m² antes de aplicar el producto, por ejemplo con poliestireno expandido de 1 cm.
• Realizar juntas de partición para superficies superiores a 20 m², con una junta de 6 mm y rellenándola con BETOFLEX.
• Sobre soportes con calefacción radial, apagarla 24 horas antes de la aplicación y esperar 48 horas antes de volver a encenderla.

OBSERVACIONES
• No aplicar en el exterior ni en suelos con humedad permanente o susceptibles de producirla por remonte capilar.

RENDIMIENTO
El consumo de PASTA NIVELADORA 10 mm depende de varios factores, como el espesor de la capa aplicada, irregularidades del soporte, porosidad del mismo, etc. Aproximadamente es de 1,4 kg/m² por cada mm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

D A T O S T É C N I C O S

Conforme EN 13813	CT-C20-F5
Producto en polvo	
Partículas mayores 0,5 mm	≤1%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	24 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Tiempo abierto	25 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 20 N/mm²
Resistencia a flexión	≥ 5 N/mm²
Conductividad térmica	1,0 ± 0,1 W/m·K